



<b>Наименование:</b>	Клей ПВА «Профи»
<b>Состав:</b>	Дисперсия ПВА, модифицирующие добавки.
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение и расход:</b>	Перед использованием перемешать. Клей наносится сплошным слоем или точно при помощи кисти, валика или тампона. Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м <sup>2</sup> . Склеиваемые поверхности совместить и плотно прижать на несколько минут. При столярных работах детали рекомендуется поместить под пресс на 1 час.
<b>Прочность при равномерном отрыве:</b>	Не менее 30 кг/см <sup>2</sup> .
<b>Свойства и особенности:</b>	Клей представляет собой молочно-белую однородную с повышенной вязкостью массу со слабым запахом. Имеет хорошую адгезию к дереву, ДСП, ДВП, бумаге и пр. После высыхания образует эластичную прозрачную плёнку.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
<b>Время высыхания:</b>	Время открытой выдержки - 10-15 минут. Время полного высыхания - 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время достижения полной прочности увеличивается. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%.
<b>Сухой остаток:</b>	Не менее 40%.
<b>Плотность:</b>	1,0 г/см <sup>3</sup>
<b>Хранение:</b>	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Не рекомендуется:</b>	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%.
<b>Технические условия:</b>	2242-001-32998388-2003 с изм. 1-6