

PRIMER

масло-грунт



PROSTOCOLOR



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Защита
от влаги



Защита
от грибка
и плесени



Выравнивает
впитывающую
способность
древесины

Назначение

Используется как грунтовочное покрытие для защиты древесины. Только для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дом, баня, бытовка, забор, беседка, торцы). Не использовать как самостоятельное покрытие. Подходит для консервации древесины. Не колеровать!

Состав

Льняное масло высокой степени очистки, алифатический углеводород, антисептик, сиккатив (без свинца).

Цвет: бесцветный

Содержание ЛОС: 650 г/л

Фасовка: 0.75 л / 2.2 л / 10 л

Степень блеска: шелковисто-матовый блеск

Расход: в один слой - 10 м²/л. (При шлифовке зерном Р 120)

В зависимости от впитывающей способности древесины и качества обработки поверхности, расход продукта может отличаться от заявленного.

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 28.11.2025 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

ООО «ХРОМОС СВЕТОСТЬ»
141313 Московская область, г. Сергиев Посад,
пр-кт Красной Армии, д.212, литера В, к.15.
+7 (495) 584-00-02
info@prostocolor.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. При нанесении масла на ранее окрашенную древесину, старые слои ЛКМ тщательно удалить. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней. Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 100 – 120 (в зависимости от плотности древесины). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин). В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR.

ИНСТРУМЕНТ

Кисть ТМ PROSTOCOLOR, пад ТМ PROSTOCOLOR, краскопульт, ветошь, х/б ткань.

УСЛОВИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ

Рекомендуемая температура воздуха от +15°C до +35°C. Допустимая температура воздуха от +5°C до +35°C. Влажность воздуха не более 40-60%. Влажность древесины не более 17%.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением PRIMER необходимо тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Рекомендуемое покрытие - 1 слой. Террасу или вентилируемый деревянный фасад перед монтажом рекомендуется обрабатывать со всех сторон.

Первый слой

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон тщательно втирая в древесину. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. В случае нарушения технологии, через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Первый слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 6-8 часов. При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

Важно! Опасность самовозгорания

Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению.

очистка инструмента

Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем PROSTOCOLOR или Живичным скипидаром PROSTOCOLOR, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем WASHER PROSTOCOLOR. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром PROSTOCOLOR. Нанесите масло PROSTOCOLOR способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре от -35°C до $+35^{\circ}\text{C}$.

меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Храните продукт в недоступном для детей месте.

При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха.

При попадании на кожу немедленно смыть водой.

рекомендации

Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию. Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.

При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.



Бесцветный