



Наименование:	Акриловый герметик для срубов
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, модифицирующие добавки, пигмент, наполнитель.
Описание товара:	<p>Для герметизации межбрусенных швов рубленых домов из бревен, оцилиндрованных бревен и бруса, а также для заделки торцевых и боковых трещин на древесине и герметизации швов и соединений различных конструкций из дерева (оконных и дверных рам и т.д.) внутри и снаружи помещений всех типов зданий и сооружений (А-В), в т.ч. для которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеет хорошую адгезию к бетону, дереву, штукатурке, кирпичу, натуральному камню; • устойчив к ультрафиолетовому излучению, атмосферным воздействиям; • обеспечивает эффективную теплоизоляцию; • обладает высокой эластичностью; • выпускается различных цветов.
Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см²:	Не менее 10
Подготовка поверхности:	Поверхность, на которую наносят герметик, очистить от грязи, пыли, жира, остатков цементного раствора, и т.п. Возможно нанесение герметика как на сухую, так и на влажную поверхность, при условии отсутствия капельной влаги.
Расход:	Расход массы герметика рассчитывается по формуле : $Mp=btV$ (кг/п.м), где: b - ширина шва (м), t - толщина слоя герметика (м), V - удельный вес (1500 кг/м ³)
Способ нанесения:	Герметик наносят на поверхность стыка с помощью шпателя, кисти, шприца или другого приспособления. Рекомендуемая толщина слоя герметика от 2 до 3 мм. Для улучшения внешнего вида шва рекомендуется: перед нанесением герметика ограничить края шва малярным скотчем; нанести герметик, затем загладить влажным шпателем; удалить скотч. Жизнеспособность (время образования поверхностной пленки) - не более 2 ч. Работы производить при температуре не ниже +7°C и при отн. влажности воздуха не более 80%.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, время полного высыхания при нормальной температуре и влажности (20°C, 60%), при толщине 2 мм не более 24 часов.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от +4°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -18°C, но не более 5 циклов размораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Нанесение герметика во время дождя и снега!
Технические условия:	2242-010-32998388-2011 с изм. 1-4

