



Наименование:	Декоративная штукатурка «эффект Мраморино»
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель, пигмент.
Описание товара:	<p>Декоративный материал для создания покрытий с различной структурой и рисунком: от гладких поверхностей с легким глянцем в стиле «венецанской штукатурки», имитирующих фактуру полированного камня или мрамора до получения рельефных покрытий с разным уровнем блеска. Для получения дополнительного декоративного эффекта используется специальный воск.</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т.п. поверхностям; • может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ VGT; • при шлифовке металлическим шпателем (шлифмашинкой) дает легкий глянец; • для декоративной отделки стен, потолков, колонн, и других поверхностей; • обладает водостойкостью и стойкостью к мытью; • устойчива к трещинообразованию; • образует "дышащее" покрытие; • легко наносится.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой пастообразную массу белого цвета. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает водостойкостью и стойкостью к мытью. Может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ VGT.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому его необходимо предварительно зашпатлевать тонкодисперсной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Расход:	Материала зависит от толщины слоя и заданного рисунка и варьируется от 0,4 до 1 кг/м ² .
Способ нанесения:	Перед нанесением добавить в штукатурку колеровочную пасту ТМ "VGT" одного или более цветов, не смешивая её до однородного состояния (это позволит добиться максимального сходства с рисунком натурального камня). В зависимости от требуемого вида поверхности наносить металлической кельмой или шпателем в один или два слоя с промежуточной сушкой. После полного высыхания покрытие можно полировать. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м.кв. Во избежание появления видимых стыков не желательно

	оставлять прямолинейные границы между участками. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
Время высыхания:	До отлипа — 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре $(20\pm 3)^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха $(65\pm 5)\%$. Работы производить при температуре не ниже $+7^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности
Хранение:	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$. Выдерживает замораживание до -25°C , но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$ и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-009-32998388-2011с изм. 1,2