



Наименование:	Краска акриловая iQ161 фасадная силиконизированная
Состав:	
Описание товара:	
Свойства и особенности:	Высококачественная силиконизированная краска для отделки новых и ранее окрашенных минеральных фасадов. Рекомендуется для всех типов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Отличается низким водопоглощением и хорошей паропроницаемостью, что позволяет рекомендовать ее для реставрации старых зданий. Высокая укрывистость обеспечивает получение качественного декоративного покрытия без дополнительных затрат. Долговечность лакокрасочного покрытия составляет не менее 15 лет, что подтверждено УКИ.
Колеровка:	Автоматическая колеровка по каталогам RAL, NCS, Monicolor, Spirit и др. или ручная колеровочными пастами ТМ "VGT". Рекомендуется использовать краску одной партии во избежание различий в оттенке.
Белизна:	Не менее 90% (База А).
Блеск покрытия по ФБ-5, %:	3%.
Класс истирания (DIN EN13300):	1 класс истирания.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. При окрашивании стен неровности выровнять шпатлёвкой фасадной ТМ "VGT" с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки удалить. Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками ТМ "VGT": впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка и т.п.) - грунтовкой глубокого проникновения для наружных и внутренних работ; плотные поверхности - грунтовкой фасадной.
Способ нанесения:	Наносить кистью с натуральным ворсом, валиком для водно-дисперсионных красок или распылителем. Рекомендуется двухслойное нанесение краски с межслойной сушкой 2 часа.
Расход:	По загрунтованной и подготовленной поверхности База А - 130 г/м ² на один слой, База С - 160 г/м ² , но при колеровке в насыщенные красные, оранжевые, синие, фиолетовые, зеленые цвета расход может увеличиться до 30%. Фактический расход зависит от способа нанесения, впитывающих свойств и шероховатости поверхности.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, диоксид титана, загуститель, силиконовые, модифицирующие и антисептические добавки.
Плотность:	База А - 1,56 г/см ³ ; База С - 1,33 г/см ³ .
Сухой остаток:	Не менее 50%.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Разбавитель:	Вода, не более 5%.
Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-015-32998388-2014 с изм. 1-4