



| | |
|--------------------------------|---|
| Наименование: | Декоративная штукатурка «Мираж» |
| Состав: | Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент, стеклянные микрошарики. |
| Описание товара: | |
| Колеровка: | Можно колеровать колеровочными пастами ТМ «VGT». Каждый готовый цвет может использоваться как самостоятельное покрытие или смешиваться между собой. Серебристо-белая база используется для автоматической колеровки по каталогу цветов "Мираж". |
| Свойства и особенности: | Штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным и гипсокартонным поверхностям. Штукатурка обладает повышенной укрывистостью и стойкостью к мытью. |
| Подготовка поверхности: | Поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT». Для снижения затрат, повышения технологичности нанесения и декоративных свойств покрытия рекомендуется окрасить основание цветной краской или эмалью матовой в цвет финишного покрытия. |
| Расход: | 150-200 г/м ² |
| Способ нанесения: | Перед использованием перемешать. Материал наносить при помощи щетки или широкой кисти хаотичными или перекрещивающимися мазками. Затем красиво распределить наполнитель по поверхности, создавая разнообразные рисунки. Возможно создание фактуры с помощью шпателя. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м ² . Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. |
| Время высыхания: | До отлипа 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. |
| Хранение: | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Не замораживать. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления. |
| Технические условия: | 2316-009-32998388-2011 с изм. 1-7 |