



Наименование:	Лак кракелюр Gallery / для декоративных эффектов
Состав:	Вода, водорастворимый полимер, модифицирующие добавки.
Описание товара:	Лак предназначен для создания декоративного эффекта состаренной поверхности путём получения паутины трещин при оформлении отдельных элементов декора, багета или стен. Применяется для внутренних работ при декоративной отделке по минеральным и деревянным поверхностям в качестве промежуточного слоя между двумя водно-дисперсионными акриловыми материалами. Перед нанесением рекомендуется сделать пробные выкрасы на вертикальной поверхности. Перед использованием размешать.
Свойства и особенности:	Лак представляет собой однородную вязкую жидкость белого цвета. После высыхания становится прозрачным. Готов к применению. Используется для внутренних работ в качестве промежуточного слоя между двумя водно-дисперсионными акриловыми красками ТМ „VGT” (ЛКМ) разного цвета, при этом, сам лак, оставаясь прозрачным, растрескивает финишную краску, проявляя в трещинах нижний слой.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	поверхность должна быть сухой и чистой
Расход:	0,07-0,1 кг/м ² в зависимости от необходимого размера трещин.
Способ нанесения:	1 этап - это цвет образовавшихся трещин: на подготовленную поверхность наносим акриловую моющуюся интерьерную краску или эмали (матовые, перламутровые, металлики) ТМ „VGT”, заколерованные в цвет будущих трещин. 2 этап - покрытие кракелюрным лаком в 1-3 слоя. Сушка между слоями не менее 3 ч. Полное высыхание 5 ч. Лак наносится кистью или валиком. Количество слоёв определяет размер будущих трещин (чем толще слой лака, тем крупнее и реже трещины). 3 этап - нанесение финишного покрытия: после полного высыхания лака нанести один слой финишного материала цвета, контрастного цвету основы. Толщина финишного покрытия должна быть минимальной. Подбирается опытным путём. В зависимости от выбранного инструмента (кисть, валик), толщины слоя, направления движения инструмента образуются трещины различного направления и характера. Нанесение толстым слоем верхнего финишного материала даёт более крупные трещины, тонким слоем - более мелкие и частые. Нанесение материала валиком, даёт хаотичную сеточку, а кистью - по направлению мазка кисти. Важно нанести равномерный слой финишного материала с одинаковым слабым нажимом за один

	<p>проход, не возвращаясь на ранее окрашенную поверхность, т.к. возможно нарушение процесса формирования трещин. Формирование трещин: 10-120 минут. В качестве финишного покрытия можно применять акриловую воднодисперсионную краску, венецианскую штукатурку, мелкофактурную и фактурную краску и матовую эмаль ТМ „VGT”. Для придания готовому покрытию стойкости к влажной уборке и эксплуатационным нагрузкам рекомендуется нанести лак для наружных и внутренних работ или паркетный ТМ „VGT”.</p>
Время высыхания:	<p>готовое покрытие высушить при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% не менее 24 ч.</p>
Хранение:	<p>хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более пяти циклов замораживания - оттаивания. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления.</p>
Технические условия:	<p>2313-005-32998388-2011 с изм. 1-5</p>