



Наименование:	Декоративная штукатурка «Роллерная» (с эффектом «короеда») крупнозернистая
Состав:	Акриловое связующее, модифицирующие добавки, мраморная крошка, вода, двуокись титана.
Описание товара:	<p>Фактурный материал с крупнозернистым природным наполнителем для получения рельефного покрытия. Выпускается 3-х видов : мелкозернистая (размер зерна - 1-1.5 мм), среднезернистая (размер зерна - 1.5-2 мм) и крупнозернистая (размер зерна - 2-2.5 мм).</p> <ul style="list-style-type: none"> • высокая адгезия к бетонным, гипсокартонным, кирпичным, оштукатуренным и др. минеральным поверхностям; • при растире кельмой (тёркой) образует характерное фактурное покрытие с «лабиринтными» каналами; • обладает высокой водостойкостью и прочностью; • для наружных и внутренних работ; • образует “дышащее” покрытие.
Колеровка:	Может колероваться колеровочными красками нашей фирмы или окрашиваться сверху.
Свойства и особенности:	Штукатурка представляет собой вязкую однородную массу с рельефообразующим наполнителем. Материал обладает высокой адгезией к минеральным поверхностям, водостойкостью и высокой прочностью.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, если поверхность пылит, «адгезионной» грунтовкой или «бетонконтакт» нашей фирмы. Использование «адгезионной» грунтовки или «бетонконтакт» позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
Расход:	2-3 кг/м ² при однократном нанесении.
Способ нанесения:	Роллерную декоративную штукатурку наносят широким шпателем или кельмой из нержавеющей стали толщиной не менее 3-5 мм. После наноса штукатурка растирается пластиковой кельмой. В зависимости от времени, интенсивности и траектории движения пластиковой кельмы можно получить различные лабиринтные каналы: круговые, горизонтальные, вертикальные, крестообразные и др. Необходимо обратить внимание на некоторую специфику при работе с роллерной штукатуркой. В процессе нанесения и растира штукатурки на инструменте образуется избыточная жидкая масса материала, которую необходимо периодически снимать шпателем. Это облегчает работу по созданию необходимого рисунка. Принцип действия роллерной

штукатурки достаточно прост. В ее состав входит небольшое количество крупной окатанной фракции мрамора. Эти небольшие шарики начинают кататься под воздействием Вашей кельмы, создавая нерегулярный рельеф. В зависимости от размера этой крупной фракции можно получать различный размер борозд. Мы изготавливаем среднезернистую роллерную штукатурку с глубиной борозд около 3 мм. При работе с роллерной штукатуркой также возникают проблемы стыков, поэтому нельзя бросать работу на ровной стене, нужно довести ее до угла.

Разбавитель: Вода, не более 5%.

Время высыхания: Полное высыхание через 48 часов при нормальных условиях.

Сухой остаток: Не менее 80%.

Плотность: 1,75-1,85 г/см³

Хранение: хранить в плотно закрытой таре при температуре от +0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно размешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.

Не рекомендуется: Окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.

Технические условия: 2316-009-32998388-2011с изм. 1,2