



Наименование:	Клей акриловый для стеклообоев
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, модифицирующие добавки, вода.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 8 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой молочно-белую вязкую жидкость со слабым запахом, липкую на ощупь. После высыхания образует прозрачную эластичную плёнку и не нарушает структуру наклеенного полотна. Обладает высокой клеящей способностью. Универсален в применении. Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу и пр. Имеет высокую влагостойкость. При работе с бумажными обоями и обоями с ПВХ покрытием рекомендуется разбавление водой 2:1.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой, чистой и загрунтованной (клей, разбавленный водой 1:1). Последующие работы проводить после полного высыхания грунтовочного слоя.
Расход:	Расход клея 200–350 г/м ² .
Способ нанесения:	Клей готов к применению. Наносится сплошным слоем. Клей нанести на подготовленную поверхность стены, затем, совместить полотно стеклообоев со стеной, прижать и разгладить. Далее нанести равномерный слой клея на лицевую поверхность приклеиваемого полотна, что обеспечит грязеотталкивающие свойства поверхности и улучшит адгезию к последующим окрасочным слоям.
Время высыхания:	В течение 30 минут сохраняется подвижность, полное высыхание - через 24 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности воздуха не более 80%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время на достижение полной прочности увеличивается.
Плотность:	1,0 г/см ³ .
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C
Технические условия:	2242-003-32998388-2010 с изм. 1-6