

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023 от 26.03.08 до 26.03.13 Единый реестр № РОСС RU.0001.510107 от 26.03.2008
Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития №ФС-99-01-006968 от 14.07.2010 до 14.07.2015
Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 сроком до 23.07.2015

141014, Московская область, г.Мытищи, ул.Семашко, д.2. Тел: 586-12-11 Факс: 586-43-24 E-mail: centr@cgemmo.ru, oli@cgemmo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3344/1 - 3344/2 от 30 июня 2011 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Предприятие ВГТ"

2. Юридический адрес: М.О, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, д.2

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Грунтовка ВД-АК-0301 по металлу, дата выработки 13.05.2011 09:00, срок годности 1 год, номер партии: 7887, объем партии: 500 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Предприятие ВГТ", М.О, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, д.2
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Предприятие ВГТ" М.О, Пушкинский район, п. Лесной, ул. Советская, д.2, цех по производству лакокрасочной продукции

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.05.2011

Ф.И.О., должность: Карпова Е.А.

Условия доставки: Автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 30.05.2011 11:30

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 9980.2-86 (ИСО 842-84, ИСО 1512-74, ИСО 1513-80) "Материалы лакокрасочные. Отбор проб для испытаний."

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 3781

Проба № 3344/1 - при t 20°C

Проба № 3344/2 - при t 60°C

8. НД на продукцию: ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. №1

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые СанЭиГ требования, утв. решением №299"

10. Код образца (пробы): -18.11.3344 /1

11. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Газовый хроматограф "Кристалл-2000М"	5377	25845	06.12.2011
2	Газовый хроматограф "Кристалл - 2000М"	721522	6030953	14.03.2012
3	КФК - 3-01	0600010	6030952	14.03.2012
4	Пробоотборное устройство ПУ-1Э	264	№3035409/1346 97 02	15.11.2011
5	Пробоотборное устройство ПУ-1Эп	107	голограмма	20.05.2012
6	Пробоотборное устройство ПУ-4Э	2188	3035407/13 4697	15.11.2011
7	Пробоотборное устройство ПУ-4Э	371	голограмма	03.03.2012

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 30.05.2011 11:40					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 3344/1 - 210					
дата начала испытаний 31.05.2011 10:00 дата выдачи результата 30.06.2011 11:06					
1	Бутилакрилат	мг/м3	менее 0,004	0,0075	РД 52.04.186-89
2	Интенсивность запаха	балл	1	2	МУ 2.1.2.1829-04

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Ксилол	мг/м3	0,020±0,005	0,2	МР № 01.023-07
4	Метилакрилат	мг/м3	менее 0,004	0,01	РД 52.04.186-89
5	Метилметакрилат	мг/м3	менее 0,004	0,01	РД 52.04.186-89
6	Стирол	мг/м3	0,001±0,00026	0,002	МР № 01.023-07
7	Толуол	мг/м3	0,002±0,0005	0,6	МР № 01.023-07
8	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	0,01	РД 52.04.186-89
9	Этилацетат	мг/м3	менее 0,001	0,1	МР № 01.022-07

Дополнительные сведения:

Условия проведения исследований: насыщенность - 1,0 м кв./ м куб., воздухообмен - 0,5 об/ час, время экспозиции - 24 часа, Т - 20 гр.С

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 30.05.2011 11:40

внутрилабораторный номер образца (пробы) 3344/2 - 214

дата начала испытаний 31.05.2011 10:00 дата выдачи результата 30.06.2011 11:06

1	Бутилакрилат	мг/м3	менее 0,004	0,0075	РД 52.04.186-89
2	Интенсивность запаха	балл	1	2	МУ 2.1.2.1829-04
3	Ксилол	мг/м3	0,053±0,014	0,2	МР № 01.023-07
4	Метилакрилат	мг/м3	менее 0,004	0,01	РД 52.04.186-89
5	Метилметакрилат	мг/м3	менее 0,004	0,01	РД 52.04.186-89
6	Стирол	мг/м3	0,0015±0,0004	0,002	МР № 01.023-07
7	Толуол	мг/м3	0,005±0,0013	0,6	МР № 01.023-07
8	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	0,01	РД 52.04.186-89
9	Этилацетат	мг/м3	менее 0,001	0,1	МР № 01.022-07

Дополнительные сведения:

Условия проведения исследований: насыщенность - 1,0 м кв./ м куб., воздухообмен - 0,5 об/ час, время экспозиции - 24 часа, Т - 60 гр.С

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хухрева Е. Ю. Начальник отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Handwritten signature of A.V. Kozlov

Козлов А.В.