



Наименование:	Краска для потолков и стен сияющая белизна iQ103
Состав:	Акриловая дисперсия, диоксид титана, мраморная крошка, модифицирующие добавки.
Описание товара:	<p>Матовая водно-дисперсионная акриловая краска для стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью.</p> <p>Высококачественное сырье и специальные оптические добавки, входящие в состав материала, придают покрытию ослепительно белый цвет, который визуально расширяет пространство и потолки делает выше. Легкость нанесения, экономичный расход, отсутствие резкого запаха обеспечивают комфортные условия работы. Устойчивость покрытия к воздействию УФ-лучей и мытью с мягкими моющими средствами, гарантирует сохранение высоких декоративных свойств на длительное время, а высокая паропроницаемость - комфортные условия жизни.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применяется по деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям; • обладает высокой укрывистостью (экономична); • устойчива к мытью мягкой поролоновой губкой; • образует ровную матовую поверхность; • визуально расширяет пространство; • образует "дышащее" покрытие; • имеет хорошее растекание; • белизна не менее 93%; • быстросохнущая; • светостойкая.
Колеровка:	возможна колеровка колер красками ТМ «VGT» в пастельные тона
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Неровности выровнять шпатлёвкой универсальной. ТМ «VGT», с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки удалить. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовками ТМ «VGT»: впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - грунтовкой глубокого проникновения; плотные поверхности - грунтовкой для внутренних работ.
Расход:	1л = 11м ² на два слоя
Способ нанесения:	наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для воднодисперсионных красок или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски.
Разбавитель:	вода, не более 5%

Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при Температуре $(20\pm 3)^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха $(65\pm 5\%)$. Работы производить при температуре не ниже $+7^{\circ}\text{C}$ и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Выдерживает замораживание до -25°C , но не более 5 циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-015-32998388-2014 с изм.1