


Наименование:

Краска акриловая iQ161 фасадная
силиконизированная

Состав:

Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, наполнитель, диоксид титана, загуститель, силиконовые, модифицирующие и антисептические добавки.

Описание товара:

Высококачественная силиконизированная краска для отделки новых и ранее окрашенных минеральных фасадов. Рекомендуется для всех типов зданий и сооружений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям. Отличается низким водопоглощением и высокой паропроницаемостью (класс V1) по BS EN 1062-1:2004, что позволяет рекомендовать ее для реставрации старых зданий. Высокая укрывистость обеспечивает получение качественного декоративного покрытия без дополнительных затрат. Долговечность лакокрасочного покрытия составляет не менее 15 лет, что подтверждено УКИ.

Выпускается в двух базах:

База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона;

База С - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!

Преимущества:

- после высыхания образует ровную глубокоматовую (блеск до 3%) поверхность
- препятствует образованию на окрашенной поверхности мхов и водорослей, благодаря содержанию антисептических добавок
- устойчива к мытью (1 класс истирания по DIN EN 13300)
- обладает высокой укрывистостью
- легкость нанесения, экономичный расход, отсутствие резкого запаха обеспечивают комфортные условия работы
- образует "дышащее" покрытие

Колеровка:

Колеровать с помощью автоматических колеровочных машин по системам RAL, NCS и др. или вручную колеровочными материалами ТМ «VGT» в пастельные тона. База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона (добавить не более 1%

	пасты от массы). База С - для колеровки в яркие, насыщенные тона (добавить не более 4% пасты от массы). Без колеровки не применять!
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Неровности выровнять шпатлёвкой фасадной ТМ «VGT» с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки удалить. Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками ТМ «VGT»: впитывающие и мелящие поверхности - грунтовкой глубокого проникновения для наружных и внутренних работ; плотные поверхности - грунтовкой фасадной.
Расход:	База А - 130 г/м ² на один слой, База С - 160 г/м ² , но при колеровке насыщенно красных, оранжевых, синих, фиолетовых, ярко-зеленых цветов расход может увеличиться до 30%.
Способ нанесения:	Наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для водно-дисперсионных красок или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски с межслойной сушкой 2 часа.
Время высыхания:	До отлипа - 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания.
Технические условия:	ТУ 2316-015-32998388-2014 с изм. 1,2,3,4