



Наименование:	Краска для кухонь и ванных комнат с восковыми добавками IQ130
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, диоксид титана (для базы А), загуститель, модифицирующие добавки, консервант.
Описание товара:	Водно-дисперсионная акриловая краска, разработанная специально для кухонь, ванных комнат, коридоров, холлов и др. помещений с повышенными требованиями к чистоте и износу. Легко отмывается от бытовых пятен без образования залоснившихся участков.
	Выпускается в двух базах:
	<ul style="list-style-type: none"> • База А - как самостоятельное покрытие и для колеровки в пастельные тона; • База С - для колеровки в яркие, насыщенные тона. Без колеровки не применять!
	Преимущества:
	<ul style="list-style-type: none"> • имеет хорошую адгезию к деревянным, бетонным, кирпичным, гипсокартонным и оштукатуренным поверхностям; • устойчива к мытью мягкими моющими средствами (1 класс истирания по DIN EN 13300); • образует "дышащее" покрытие, обеспечивая комфортные условия жизни; • благодаря восковым добавкам поверхность легко очищается; • подходит для поверхностей любого типа, легко очищается; • содержит специальные антибактериальные добавки; • с восковыми и антисептическими добавками; • легко наносится, экономичный расход; • белизна не менее 93%; • не имеет запаха.
Колеровка:	Колеруется с помощью автоматических колеровочных машин по системам RAL, NCS, Monicolor, Spirit, и др. или вручную колеровочными материалами ТМ ВГТ.
Уход за покрытием:	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Неровности выровнять шпатлевкой универсальной ТМ ВГТ, с последующей шлифовкой. Пыль от шлифовки удалить. Рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовками ТМ ВГТ: впитывающие и мелящие поверхности (штукатурка, гипс, гипсокартон и т.п.) - грунтовкой глубокого проникновения; плотные поверхности - грунтовкой для внутренних работ.
Расход:	12 м ² /л (130 г/м ²) при двухслойном нанесении. Расход краски, колеруемой на Базе С может увеличиться до 20% в зависимости от выбранного цвета.

Способ нанесения:	Наносится кистью с натуральным ворсом, валиком для водно-дисперсионных красок или краскопультом. Рекомендуется двукратное нанесение краски с межслойной сушкой 1 час.
Разбавитель:	вода, не более 5%
Время высыхания:	До отлипа - 1 час, полное высыхание через 24 часа при Температуре (20±3)°С и отн. влажности воздуха (65±5%). Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Технические условия:	2316-015-32998388-2014 с изм.1