



<b>Наименование:</b>	Клей для стеклообоев
<b>Состав:</b>	
<b>Описание товара:</b>	
<b>Применение и расход:</b>	Содержимое пачки постепенно высыпать при постоянном помешивании в воду и выдержать 20 минут. Повторно тщательно перемешать до полного растворения. Клей готов к применению. Готовый раствор клея наносить равномерным слоем на подготовленную поверхность, затем совместить полотно стеклообоев со стеной, прижать и разгладить. Далее следует нанести равномерный слой клея на лицевую поверхность приклеенного полотна стеклообоев. При наклеивании бордюров клей наносят равномерным слоем на всю его обратную поверхность. После впитывания клея наклеить бордюр (место приклеивания предварительно наметить), следуя указаниям производителя обоев. Ориентировочный расход клея при грунтовании (разводить в пропорции по объёму 1/40) 1 уп. на 90-100 м <sup>2</sup> , при наклеивании стеклообоев, флизелиновых, и других видов тяжёлых обоев (пропорция 1/15) 1 уп. на 22-32 м <sup>2</sup> . При наклеивании бордюров (пропорция 1/10) 1 уп. на 12-18 м <sup>2</sup> .
<b>Свойства и особенности:</b>	Клей представляет собой белый порошок. При смешивании с водой, в соответствии с инструкцией, образует молочно-белую вязкую массу. После высыхания становится прозрачным и бесцветным. Безопасен для здоровья людей и животных. Не образует пятен и комков, легко наносится.
<b>Упаковка:</b>	Расфасован в картонные коробки с полиэтиленовыми пакетами по 300 г, упакованные в гофрокороба по 18шт. и в пакеты по 25 кг.
<b>Подготовка поверхности:</b>	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений, старых обоев, старой краски, побелки. Перед началом работ зашпатлевать трещины, дыры, неровности. Впервые оклеиваемые поверхности, особенно деревянные, нужно покрыть грунтовочным раствором клея.
<b>Время высыхания:</b>	При комнатной температуре и нормальной влажности клей высыхает за 2,5-3 часа. Не рекомендуется применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
<b>Хранение:</b>	Клей хранить в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от -20°C до +30°C. Рекомендуется транспортировать и хранить клей без воздействия атмосферных осадков. Гарантийный срок хранения 24 месяца.
<b>Технические условия:</b>	2385-007-32998388-2007 с изм. 1,2