



|  |  |
|--|--|
| <b>Наименование:</b>   | Герметик силиконизированный  |
| <b>Состав:</b>   | Водная дисперсия стирол-акрилового полимера, силиконовая и специальные добавки, пигмент.   |
| <b>Описание товара:</b>  |  |
| <b>Колеровка:</b>  | Продукт выпускается в белом цвете с возможностью окраски водно-дисперсионными и пентафталевыми красками или тонированным под различные породы древесины: «дуб», «береза», «сосна», «махагон», «лиственница» и «венге».   |
| <b>Предел прочности при равномерном отрыве, кг/см<sup>2</sup>:</b> | Не менее 10 кг/см <sup>2</sup> .   |
| <b>Свойства и особенности:</b>                                     | Имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу и черным металлам с предварительным грунтованием поверхности и пр. Надежно защищает от влаги. Отличается высокой эластичностью (50%) и прочностью. Не применять в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов. Выпускается нескольких цветов: «белый», «дуб», «бук», «махагон», «дуб светло-серый», «береза», «сосна», «венге». |
| <b>Подготовка поверхности:</b>                                     | Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Стекло и металл должны быть обезжирены.  |
| <b>Расход:</b>   | Один тубик обеспечивает 8 п. м. швов диаметром 4 мм. Один картридж обеспечивает до 21 п. м. швов диаметром 4мм.  |
| <b>Способ нанесения:</b>   | Герметик наносится сплошным слоем в герметизируемую щель или стык. Рекомендуемый температурный режим эксплуатации герметика от -40°C до +70°C.   |
| <b>Время высыхания:</b>  | Время высыхания 2 часа при температуре (20±2)°C и отн. влажности (60±5)% при толщине слоя 1 мм, полная прочность достигается через 24 часа.  |
| <b>Сухой остаток:</b>  | Не менее 70%.  |
| <b>Плотность:</b>  | 1,5 г/см <sup>3</sup>  |
| <b>Хранение:</b>   | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +4 до +30°C. Не замораживать. (морозостойкость по требованию заказчика от -18°C до -40°C). Срок годности - 24 месяца.  |
| <b>Не рекомендуется:</b>   | Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Применять в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов.   |
| <b>Технические условия:</b>  | 2242-010-32998388-2011 с изм. 1-4  |