

Штукатурка фактурная



грунтование поверхности
грунтовка "адгезионная"
расход: 250-500 г/м²
инструмент: поролоновый валик



колерование
штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²
колерuem тёмно-коричневой
колер пастой в коричневый цвет

1-й слой (через 24 часа после грунтования)

штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²

цвет: коричневый
• наносим кельмой или шпателем "на сдир"
• толщина слоя 1-2 мм



2-й слой (через 48 часов)

штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²

цвет: коричневый
• наносим кельмой или шпателем
слоем толщиной 2-3 мм
• не дожидаясь высыхания шпателем
установленным перпендикулярно
поверхности проводим борозды
имитируя текстуру "травертин"



шлифование (через 48 часов)

поверхность шлифуется
шлиф-машинкой



3-й слой (после шлифования)

лак пропиточный
расход: 100-160 г/м²

цвет: белый
наносим резиновой кельмой



4-й слой "рисунок" (через 24 часа)

лак пропиточный
расход: 100-160 г/м²

цвет: белый
эмаль универсальная матовая
расход: 100 г/м²
цвет: чёрный



поочерёдно наносим кистью и губкой



Штукатурка фактурная



грунтование поверхности
грунтовка "адгезионная"
расход: 250-500 г/м²
инструмент: поролоновый валик



колорование
штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²
колерuem чёрной колер
пастой в серый цвет

1-й слой (через 24 часа после грунтования)

штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²
цвет: серый

- наносим кельмой или шпателем "на сдир"
- толщина слоя 1-2 мм



2-й слой (через 48 часов)

штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²
цвет: серый

- наносим кельмой или шпателем слой толщиной 2-3 мм
- не дожидаясь высыхания шпателем установленным перпендикулярно поверхности проводим борозды имитируя текстуру "травертин"



шлифование (через 48 часов)

поверхность шлифуется
шлиф-машинкой




3-й слой (после шлифования)

лак пропиточный
расход: 100-160 г/м²
цвет: белый
наносим резиновой кельмой



4-й слой "рисунок" (через 24 часа)

лак пропиточный
расход: 100-160 г/м²
цвет: белый
Эмаль универсальная матовая
расход: 100 г/м²
цвет: чёрный
поочерёдно наносим кистью и губкой



Штукатурка фактурная



грунтование поверхности
гр-ка глубокого проникновения
расход: 80-120 г/м²
инструмент: валик

колерование
штукатурка фактурная
расход: до 2000 г/м²
колеруем чёрной колер
пастой в чёрный цвет

1-й слой рисунок "Травертин"
(через 24 часа после грунтования)
штукатурка фактурная
расход: до 2000 г/м²
цвет: чёрный
наносим шпателем "на сдир"

2-й слой рисунок "Травертин"
(через 48 часов)
штукатурка фактурная
расход: до 2000 г/м²
цвет: чёрный
• наносим шпателем "на сдир"
• не дожидаясь высыхания
поверхности, шпателем проводим
горизонтальные полосы, частично
снимаем материал

3-й слой (через 48 часов)
эмаль перламутровая
расход: 100-200 г/м²
цвет: золото
наносим шпателем частично
заполняя продиры

колерование
штукатурка венецианская
расход: 250-400 г/м²
колеруем чёрной колер
пастой в серый цвет

4-й слой (через 24 часа после 3-го)
штукатурка венецианская
расход: 250-400 г/м²
цвет: серый
инструмент: шпатель
через 24 часа полируем поверхность
шлиф-машинкой

5-й слой (после полировки)
штукатурка венецианская
расход: 250-400 г/м²
цвет: белый
инструмент: шпатель
через 24 часа полируем поверхность
шлиф-машинкой



Штукатурка фактурная



колорование

грунтовка "адгезионная"
расход: 250-500 г/м²
колеруем чёрной колер
пастой в серый цвет



грунтование поверхности

грунтовка "адгезионная"
расход: 250-500 г/м²
цвет: серый
инструмент: поролоновый валик



колорование

штукатурка фактурная
расход: до 2000 г/м²
колеруем коричневой колер
пастой светло-коричневый цвет



1-й слой (через 24 часа после грунтования)

штукатурка фактурная
расход: до 2000 г/м²
цвет: белый, светло-коричневый

- наносим шпателем, полностью не перекрывая поверхность
- раскатываем проволочным валиком, оставляя шероховатую поверхность
- не дожидаясь полного высыхания прокатываем поверхность гладким валиком



2-й слой (через 48 часов)

защитный восковой состав
с перламутром
расход: 120 г/м²
носим шпателем и губкой



Штукатурка фактурная



грунтование поверхности
гр-ка глубокого проникновения
расход: 80-120 г/м²
инструмент: валик



1-й слой (через 24 часа)
штукатурка фактурная
расход: до 2000 г/м²
носим шпателем и
раскатывем велюровым
валиком, оставляя
шероховатую поверхность



2-й слой (через 48 часов)
штукатурка фактурная
расход: до 2000 г/м²
шпателем наносим и
формируем рисунок



3-й слой (через 48 часов)
эмаль универсальная матовая
расход: 100 г/м²
цвет: чёрный
носим кистью



4-й слой (через 24 часа)
эмаль универсальная матовая
расход: 100 г/м²
цвет: светло-серая
носим валиком и кистью без
прижима, подчёркивая рельеф



Штукатурка фактурная

нанесение "травертин"



грунтование поверхности
грунтовка "адгезионная"
расход: 250-500 г/м²
инструмент: поролоновый валик



1-й слой (через 24 часа после грунтования)
штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²
цвет: заколер. колер пастой
инструмент: шпатель



2-й слой (через 48 часов)
штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²
цвет: заколер. колер пастой
инструмент: шпатель
не дожидаясь полного высыхания
углом шпателя продирается
борозда и заглаживается



3-й слой (через 48 часов)
штукатурка венецианская
расход: 250-400 г/м²
инструмент: кельма, шпатель
слой заглаживается



4-й слой (через 24 часа)
защитный восковой состав
расход: 120 г/м²
инструмент: кисть, губка
слой заглаживается



Штукатурка фактурная "Марокко"



грунтование поверхности
грунтовка "адгезионная"
расход: 250-500 г/м²
инструмент: поролоновый валик



1-й слой (через 24 часа)
эмаль металлик
расход: 100-200 г/м²
цвет: золото
инструмент: валик велюровый



2-й слой (через 24 часа)
штукатурка фактурная
расход: до 2 кг/м²
инструмент: шпатель, кельма
наносим с промежутками и
глянцем



3-й слой (через 48 часов)
лак для н/вн работ матовый
расход: 100-160 г/м²
инструмент: кисть

