



ICEBERG

343 ICEBERG



Описание	Безупречно белая высококонцентрированная матовая интерьерная краска для стен и потолков на основе акриловой эмульсии.
Особенности	Благодаря отличной укрывистости и адгезии скрывает мелкие дефекты поверхности, придавая ей ослепительно белый цвет, не желтеет. Легко наносится без разбрызгивания, не образуя разводов и потеков. Износостойкая, устойчивая к мытью, не имеет резкого запаха, паропроницаемая. Краска предназначена для использования в белом цвете. Возможна колеровка в светлые оттенки.
Область применения	Подходит для нанесения на полностью подсохшие минеральные поверхности (бетон, газобетон, кирпич, камень, гладкие известково-цементные штукатурки, гипсовые, дисперсионные штукатурки и шпатлевки), гипсокартон, обои под покраску и деревянные поверхности. Рекомендуется для окрашивания помещений с умеренной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой, таких как спальни, гостиные, кладовки, кабинеты, офисы, подсобные помещения. Особенно рекомендуется для окрашивания интерьеров малогабаритных квартир с низкими потолками, т.к. белоснежный цвет краски лучше рассеивает свет, визуально расширяя пространство.
Базы	Белая
Разбавление	Перед использованием краску следует разбавить на 20% водой и тщательно перемешать.
Расход	При однослойном нанесении по загрунтованной гладкой поверхности 1л укрывает до 16м ² (1 кг до 10 м ²). На шероховатых и сильно впитывающих поверхностях расход увеличивается.
Способ нанесения	Кисть, валик, распыление
Подготовка поверхности и нанесение	Окрашиваемую поверхность перед нанесением необходимо очистить от жира, грязи, рыхлых и вздутых слоев краски. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии. В случае необходимости выровнять стены интерьерной шпатлевкой Dyorit, после чего нанести грунт-концентрат Dyobinder, разбавленным водой в пропорции 1:7. Время высыхания покрытия 4-6 часов. На загрунтованную поверхность достаточно одного густого равномерного слоя.
Условия и срок хранения	Хранить вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов при температуре от +5°C до +30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года со дня изготовления
Упаковка	3 кг, 10 кг, 20 кг, 15 л