



Наименование:	Грунтовка ВД-АК-0301 глубокого проникновения с антисептиком
Состав:	
Описание товара:	
Применение:	Предназначена для укрепления пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей на глубину до 5 мм и для обработки оснований с целью улучшения адгезии перед проведением наружных и внутренних отделочных работ: окраской, приклеиванием обоев и т.п., укладкой керамической плитки, не используемой в чашах плавательных бассейнов и резервуаров с питьевой водой, во всех типах зданий и сооружений (А-В).
Свойства и особенности:	Грунтовка представляет собой молочно-белую низковязкую жидкость. После высыхания образует ровную, матовую полупрозрачную поверхность. Выравнивает впитывающую способность основания, улучшает адгезию, создаёт в поверхностном слое на глубину проникновения "дышащую" водонепроницаемую плёнку. Снижает расход краски. Для укрепления пористых и сильно впитывающие минеральные поверхности (кирпич, бетон, камень, штукатурка и т.п.) и древесину. Можно использовать для защиты поверхностей от насыщения влагой, создавая эффект "мокрого камня". Препятствует образованию высолов на кирпиче. Укрепляет слой бетонного пола. Антисептические добавки препятствуют появлению грибковых образований.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
Способ нанесения:	Наносить кистью, валиком или краскопультом в один слой. Сильно впитывающие поверхности рекомендуется грунтовать 2 раза.
Расход:	Ориентировочный расход 80–120 г/м².
Время высыхания:	Полное высыхание через 24 часа при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха (65±5)%. При более низких температурах и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.
Хранение и транспортирование:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -15°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Размораживают при температуре (20±5)°С и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
Состав:	Водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие и антисептические добавки.
Плотность:	1,03 г/см³.
Температура применения:	Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%. Не наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.

Не рекомендуется:	Производить работы при температуре ниже +7°C и отн. влажности воздуха более 80%. Наносить в жаркую погоду, при сильном ветре и дожде.
Меры предосторожности:	При попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.
Описание опасности:	Символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.
Срок годности:	3 года с даты изготовления.
Технические условия:	ТУ 2316-013-32998388-2010 с изм. 1-4